

使用上のお願い

当製品は、空気中の酸素および湿度の影響を受けて、接着力が変化します。
そのため、以下の注意点をご確認の上、使用期限内にご使用していただくをお願いします。

プリント作業時

- ① 夜間等で長時間(3時間以上)プリンタを停止する場合、用紙をプリンタから外してビニール包装し、外気から遮断してください。
- ② プリント後連続して貼付作業を行わない場合、ビニール包装して保管してください。
- ③ 連続の熱圧定着タイプのプリンタの場合、プリンタ上で用紙を10分以上停止しないでください。(熱源の近くの用紙は著しく接着力が低下します。)
- ④ 単票の場合は、プリンタへセットする前に十分捌いて下さい。

貼付作業時

当製品の接着力は、貼付後の経時により変化します。
(貼付直後から徐々に強くなり、1～2日後に安定します。)

- ① プリンタ機種により、プリント直後の用紙は熱を持っていますので、なるべく常温になってから貼付作業をしてください。
- ② プリント時の熱により用紙が貼り付いている場合がありますので、貼付処理機へセットする前に用紙を2～3回さばってください。
- ③ 本番作業前に接着状態の確認をしてください。
(プリント条件、環境等の変化により、接着性能が変化する事があります。)